



Informations relatives à la Collection ROYAL MARMOR - NEW ROYAL MARMOR

FORMATS : 30X30 – 30X60 – 40x40 – 60x60

Finitions : Naturel – Semi lustré - Poli - Structuré



05



Groupe de produit selon la Norm EN 14411: Bla (E < 0,5%) – UGL

Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol et mur intérieur et extérieur

PRESTATIONS

Caractéristiques	Prestations déclarées	Notes Méthode d'essai
Comportement au feu	Classe A1 – A1fl	Sans essai (Décision 96/603/CEE, avec ses amendements)
Résistance à la flexion (R)	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Méthode d'essai EN ISO 10545-4
Force de rupture (S)	$> 1300 \text{ N}$ (ép. $\geq 7,5 \text{ mm}$)	Méthode d'essai EN ISO 10545-4
Résistance à la glissance	p.n.d.	B.C.R.A. Tortus
Résistance au dérapage	p.n.d.	Uniquement pour les utilisations à l'extérieur dans les zones de circulation de véhicules
Résistance à la traction / adhérence	p.n.d.	Caractéristique sous la responsabilité de la personne en charge de l'exécution des carreaux et dalles céramiques (finitions des murs)
Durabilité Résistance au gel/dégel	Résistant	Méthode d'essai EN ISO 10545-12
Résistance aux écarts de température	Résistant	Méthode d'essai EN ISO 10545-9